

# WEICON Keramik BL Epoxidharz



**flüssig  
mineralisch gefüllt, extrem verschleißfest  
bis +180°C (+356°F) temperaturbeständig**

WEICON Keramik BL ist siliciumcarbid- und zirkoniumsilikatgefüllt, chemikalienbeständig und bietet einen extremen Verschleißschutz sowie eine hohe Abriebfestigkeit.

Das Epoxidharz-System eignet sich besonders zum Auskleiden von stark beanspruchten Pumpengehäusen, als Verschleißschutz für Gleitlager, Rutschen, Trichter und Rohre und zur Reparatur von Gussteilen, Ventilen und Gebläseflügeln.

Das Produkt kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Apparatebau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

## Technische Daten

Basis	Epoxidharz, mineralischgefüllt
Spezifische Eigenschaften	flüssig, extrem verschleißfest
Farbe nach der Aushärtung	blau
Mischungsverhältnis nach Gewicht Harz/Härter	100:8
Dichte der Mischung bei 200g Ansatz	1,8 g/cm³
Viskosität der Mischung	25.000 mPa·s
Verbrauch bei Auftragsstärke von 1,0 mm	1,80 kg/m²
Max. Schichtstärke je Arbeitsgang	10 mm
Topfzeit bei +20 °C (+68 °F) bei 200 g Ansatz	55 min.
Mechanisch belastbar nach	16 Std.
Endhärte nach	24 Std.
Mittlere Festigkeit bei +25°C (+77°F) nach DIN EN 1465/ASTM D 1002:	
Druck	120 Mpa
Biege	80 Mpa
E-Modul	7.000 - 8.000 Mpa
Shore Härte D (ATSM D 1706)	93
Schrumpfung	0,02 %

## Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

Tg nach Aushärtung bei Raumtemperatur	51,9 Tg (°C)
Tg nach Tempern (bei 120 °C)	69,2 Tg (°C)
Wärmeformbeständigkeit	+95 °C
Temperaturbeständigkeit	-35 bis +180 °C
Spezifischer Durchgangswiderstand	5,75 * 10^11 Ωm
Temperaturleitfähigkeit (23°C)	0,344 mm²/s
Wärmeleitfähigkeit	0,56 W/m·K
Spezifische Wärmekapazität	0,911 J/(g·K)
ISSA-Code	75.509.19/20
IMPA-Code	812937/38

Informationen zur Oberflächenvorbehandlung und zur Verarbeitung finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

## Lagerung

WEICON Plastik-Stahl bei Raumtemperatur trocken lagern. Ungeöffnete Gebinde können bei Temperaturen von +18 bis +28°C mindestens 24 Monate nach Lieferdatum gelagert werden. Geöffnete Gebinde müssen innerhalb von 6 Monaten verbraucht werden.

## Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern ([www.weicon.de](http://www.weicon.de)) zu beachten.

## Erhältliche Gebindegrößen:

10400002	WEICON Keramik BL Epoxidharz 0,2 kg
10400005	WEICON Keramik BL Epoxidharz 0,5 kg
10400020	WEICON Keramik BL Epoxidharz 2,0 kg

## Zubehörartikel:

10850005	Glasfaserband, 50 mm x 1 m
10953001	Verarbeitungsspatel, kurz
10953003	Verarbeitungsspatel, lang
10953010	Rührstab Edelstahl,
10953020	Konturspachtel Flexy,